



株式会社クラレ エバール事業部 樹脂販売部  
東京都千代田区大手町 1-1-3 (大手センタービル)  
TEL 03-6701-1486 FAX03-6701-1476

## エバール<sup>®</sup> C109B

### ・基本特性

エチレン共重合比率	モル%	—	35
密度	kg/m <sup>3</sup>		1.17 × 10 <sup>3</sup>
メルトインデックス	g/10分	190°C、2160g	8.5
		210°C、2160g	21

### ・熱的性質

融点	°C	ISO 11357	177
結晶化温度	°C	ISO 11357	154
ガラス転移点	°C	ISO 11357	53
ビカット軟化点	°C	ISO 306	166

### ・機械特性 (射出成形品、測定条件 23°C・50%RH)

破断点強度	MPa	ISO 527	68
破断点伸度	%	ISO 527	6
ヤング率	MPa	ISO 527	2,500
曲げ弾性率	MPa	ISO 178	4800
ロックウェル表面硬度	M	ISO 2039-2	94
シャルピー衝撃強度	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179-1	1

### ・バリア特性 (押出フィルム)

酸素透過量	cm <sup>3</sup> ・20μ/m <sup>2</sup> ・	20°C, 65%RH	0.6
	24hrs・atm	20°C, 85%RH	1.9
透湿度	g・30μ/m <sup>2</sup> ・24hrs	40°C, 90%RH	31

\* これらの測定値はクラレにおける測定値であり、保証値ではありません。